



Reddal Sand AS

Omre
4887 Grimstad

Avd.: LAB I 10H Reddal Sand AS

40 03 76 45

Los Angeles analyse iht. NS-EN 1097-2



Nr.: 1366 Tidspunkt for uttak: 10.03.2026 17:39 Uttatt av: R. Lauvli Registrert: 17.03.2026 17:39 Laborant: Tore Amdal

Prøve:
Produkt: 8/16 Svene Pukkverk
Uttakssted:
Kontakt: Svene Pukkverk

Fint tilslag

Prøvemasse:	5000.5 gr.	Notat:	26003A
Masse >1,6 mm etter kjøring i trommel:	3801 gr.		
Los Angeles verdi: (LA)	24		

8/16 Svene Pukkverk er i henhold til følgende standarder:
NS-EN 12620

Reddal Sand AS

Omre
4887 Grimstad

Avd.: LAB I 10H Reddal Sand AS

40 03 76 45

Micro-Deval analyse iht. NS-EN 1097-1



Nr.: 1163 Tidspunkt for uttak: 10.03.2026 17:37 Uttatt av: R. Lauvlid Registrert: 17.03.2026 17:38 Laborant: Tore Amdal

Prøve:
Produkt: 8/16 Svene Pukkverk
Uttakssted:
Kontakt: Svene Pukkverk

Fint tilslag

	Delprøve 1	Delprøve 2	
Prøvemasse:	500.9 gr.	500.6 gr.	Notat:
Masse etter kjøring i Micro-deval maskin	449.9 gr.(M1)	449 gr.(M2)	26003A
Micro Deval-verdi delprøver:	10	10.2	

Micro-Deval verdi (MDE): 10.1

8/16 Svene Pukkverk er i henhold til følgende standarder:
NS-EN 12620